

セラミタイトタイル®

CT-Tile

水性無機高分子系吹付タイル

<セラミタイトタイル> 耐火認定材料(NM-8573/不燃、QM-8913/準不燃、RM-9362/難燃)

JIS表示製品



アルーサ北与野

www.mjbsentosa.com

DEDE SETIAWAN
0812 3578 0669



エスケー化研株式会社

セラミタイトタイル CT-TILE

水性無機高分子系吹付タイル

セラミタイトタイルは、主材に水性一液タイプの無機高分子を結合材として用いた吹付材です。そのため、硬く緻密な構造を示す不燃性塗膜は、長期に亘り建物を保護します。仕上げには、吹放し仕上げ、凸部処理仕上げ、小粒仕上げの三種類があります。

また、ゆず肌仕上げのセラミタイトタイルゆず肌もあります。

JIS A 6909 建築用仕上塗材 けい酸質系複層仕上塗材(複層塗材S)表示製品です。

特長

●密着性・耐久性

下地への密着性、耐久性に優れています。

●防火性

防火性に優れています。

●意匠性

山立ちがよく、リズム感のあるパターンを形成します。

●作業性

乾燥性、作業性に優れ、作業の効率化に役立ちます。

適用下地

コンクリート・セメントモルタル・ALCパネル・スレート板

各種サイディングボード 各種旧塗膜(珪藻土など)

www.mjbsentosa.com

用途

- 戸建て住宅、マンションの内外装
- 店舗、事務所、工場、倉庫などの内外装
- 学校などの公共施設の内外装
- 防火地域の外装

性能試験成績表

JIS A 6909 建築用仕上塗材 複層塗材Sによる物性試験

試験項目	結果		規定
	セラミタイトタイル	セラミタイトタイルゆず肌	
低温安定性	合格	合格	腐がなく組成物の分離・凝集がないこと。
初期乾燥によるひび割れ抵抗性	合格	合格	ひび割れがないこと。
付着強度	標準状態	1.7	0.7N/cm ² 以上
	湿水後	1.6	0.5N/cm ² 以上
凍冷繰返し	合格	合格	試験体の表面に、ひび割れ、はがれ及び膨れがなく、かつ、著しい変色及び光沢低下がないこと。
透水性(8法)	0.1	0.1	0.5ml以下
耐衝撃性	合格	合格	ひび割れ、はがれ及び著しい変形がないこと。
耐候性(A法)	合格	合格	ひび割れ及びはがれがなく、変色の程度がグレースケール3号以上であること。

セラミタイトイルゆず肌

CT-Orange Peel



ゆず肌仕上げ
Orange Peel Finish

○シロ
White

セラミタイトイル

CT-Tile



小粒仕上げ
Small Mound Finish

OSR-103

セラミタイトイル

CT-Tile



取直し仕上げ
Mount Finish

OSR-133

セラミタイトイル


CT-Tile




凸凹処理仕上げ
Pressed Finish

OSR-165


標準色 Standard Colours




OSR-163




OSR-176




OSR-164




OSR-167




OSR-174




OSR-111



OSR-177




OSR-175




OSR-131




OSR-104




OSR-113



OSR-108




OSR-168



OSR-109



※ OSR-170



※ OSR-102

www.mjbsentosa.com

●この色紙は紙に塗付している色ですので、実物と多少異なる場合があります。ご了承ください。
 ●自然に上の層が剥離されていく場合があります。剥離部分には必ず、上層の色紙を貼る所へお直しをお願いします。
 ●お直しは材料費が別途になりますのでご了承ください。
 ●お色紙はあくまで「お色紙の参考用サンプル」が用いられている地域では、使用する建築材料の色紙が異なる場合があります。このカタログによってはお色紙の色紙と実物の色紙と異なる場合があります。また、お色紙の色紙はあくまで「お色紙の参考用サンプル」が用いられている地域では、使用する建築材料の色紙が異なる場合があります。このカタログによってはお色紙の色紙と実物の色紙と異なる場合があります。
 ●The colour of actual materials may be slightly different from these samples on the catalogue.

標準施工仕様

Standard Application Specifications

●敷設仕上げ・凸部処理仕上げ(セラミタイトタイル)

(20℃, 65%RH)

工程	材料	割合 (標準比)	消費量 (kg/m ²)	塗回数	乾燥時間(hr)			備考	
					工程内	工程間	最終養生		
下地	●下地はよく乾燥させ、含水率10%以下、pH10以下として下さい。 ●付着物は完全に除去し、傷、不乾、目溜りなどは補修調整して下さい。							-	
1	下塗り	セラミタイトタイル下塗り材 (水性ミラクシーラーエコグリーナー)	適割合	0.15~0.20	1	-	2以上	-	ローラー・刷毛 エアレススプレーガン 吐出量:600~1000ml/m ² ノズル径:25~30mm
2	主材塗り	セラミタイトタイル主材	100	1.2~1.7	1~2	2以上	取付け 15分 凸部処理 0.5以内	-	タイルガン 口径:6.5~10mm 圧力:300~500kPa (4~6kgf/cm ²)
(3)	凸部処理	プラスチックローラーに塗料用シンナーAを付けて凸部を滑らせる。			-	-	15以上	-	-
4	上塗り	セラミタイトタイル上塗り材(フリースコート)	100	0.30~0.40	2	3以上	-	24以上	ローラー・刷毛 エアレススプレーガン 吐出量:600~1000ml/m ² ノズル径:25~30mm

●小粒仕上げ(セラミタイトタイル) 下地、下塗り、上塗り工程は上記参照

(20℃, 65%RH)

2	主材塗り	セラミタイトタイル主材	100	0.6~0.8	1	-	15以上	-	タイルガン、Uピンガン 口径:4~6mm 圧力:400~500kPa (4~6kgf/cm ²)
		清 水	0~5	-					

●ゆず肌仕上げ(セラミタイトタイルゆず肌) 下地、下塗り、上塗り工程は上記参照

(20℃, 65%RH)

2	主材塗り	セラミタイトタイルゆず肌主材	100	1.8~2.2	1~2	2以上	15以上	-	タイルガン 口径:4~6mm 圧力:400~500kPa (4~6kgf/cm ²)
		清 水	0~2	-					

- ※1 AL化成、多孔質下地、石膏、その他下地に肉翳がある場合には、カクンファイバー(附帯20kg袋、混和率10kg/石造割合)、ミラクファントKC-1000(附帯20kg袋、混和率5kg/石造割合)などを下地調整を行って下さい。なお、改修工事にはミラクファント各種をご使用下さい。
- ※2 下地の種類によっては、下塗り材の選定が必要となります。特に押出成形セメント板、GRC板、PC板材などには、下塗り材として★マイルドシーラー-EPO(14kgセット)、または★ミラクシーラー-EPO(15kgセット)をご使用下さい。
- ※3 灯油など他の材料の使用は絶対に避けて下さい。
- ※4 清水での希釈率は、スプレー塗りで「10~15」、刷毛・ローラー塗りで「10~10」となります。
- ※5 この他上塗り材として、低汚染タイプの水性セラミシリコン(16kg/石造割合)もご利用いただけます。なお、防汚塗料の指定がある場合は、上塗り材として、フリースコート、水性コンクリートタン、水性セラタイト-B、クリーンマイルドワレタンなどをご使用下さい。詳しくは、各よりの各営業所へお問い合わせ下さい。
- ※6 上塗り材の希釈率は、色目及び施工時の気温により変化することがありますのでご了承下さい。
- ※7 JIS A 5409 建築用仕上り塗料 建築仕上り塗料では、下塗り材、主材及び上塗り材がメーカーの指定された製品を使用しないと品質保証ができません。
- ※8 改修工事に適用形の下塗り材をご使用の際は、必ず下地調整剤を塗布して下地調整を行って下さい。
- ※9 シーリング材の上へ施工する場合、シーリング材の種類、材質により塗膜が剥離し、ひびくことや付着することがあります。詳しくは各よりの各営業所へお問い合わせ下さい。
- ※10 気温5℃以下での施工は、原則的に避けて下さい。施工が要求される場合は、採暖及び採熱のための養生により現場気温、結露露点温度をそれぞれ以上にして下さい。
- ※11 材料は使用前に、電動ミキサー等で十分に攪拌して下さい。

●資 材

材料名	入目
水性ミラクシーラーエコグリーナー(ホワイト)	15kg石造 (75~100m ² /缶)
セラミタイトタイル主材	24kg石造 成造仕上げ:14~18m ² /缶 凸部処理仕上げ:14~18m ² /缶 ゆず肌仕上げ:30~40m ² /缶
セラミタイトタイルゆず肌主材	24kg石造 (10~13m ² /缶)
フリースコート	16kg石造 (40~50m ² /缶)

●取扱情報と安全対策

- ご使用の際は、製品説明に記載の注意事項をよくお読み下さい。
- またMDS(製品安全データシート)もご参照下さい。
- 特に★印がついている製品は消火剤の製造であるため、下記のものにご注意下さい。
 - 1 引火性の液体のため、火気厳禁です。
 - 2 有機溶剤中毒のおそれがあるため、換気に注意し、防護マスクまたは、換気マスクを使用するなどの安全対策を行って下さい。
 - 3 施工においては、溶解成分が室内に流入しないように十分注意して下さい。

エスケー化研株式会社

SK KAKEN

〒 大府町大字中橋東2-1-25 ●07-621-7731

東京支社 ●03-3548-0001 大阪支社 ●07-621-7707

札幌支社 ●011-764-4392	東京支社 ●03-3548-0001	名古屋支社 ●052-481-7712	大宮支社 ●048-671-7707	福岡支社 ●092-675-3427
旭川支社 ●0142-61-6284	宇都宮支社 ●028-330-4722	新潟支社 ●025-284-1877	徳島支社 ●087-253-1910	大分支社 ●097-523-2981
青森支社 ●017-331-2850	千葉支社 ●043-234-6411	浜松支社 ●053-482-7021	甲府支社 ●055-671-2461	長野支社 ●026-882-2671
岩手支社 ●019-834-6380	埼玉支社 ●049-664-2181	三重支社 ●0564-23-1614	岐阜支社 ●0570-30-7371	岐阜支社 ●058-337-7271
福島支社 ●024-252-0431	東京支社 ●03-3548-0001	北陸支社 ●076-289-1241	富山支社 ●076-842-5520	青森支社 ●019-611-7730
茨城県支社 ●029-877-6118	群馬県支社 ●027-3374-9920	名古屋支社 ●052-381-7712	富山支社 ●076-278-4991	新潟県支社 ●026-234-3301
群馬県支社 ●028-225-6521	東京都支社 ●03-3548-0001	滋賀県支社 ●059-211-7712	山口支社 ●083-624-7525	千葉県支社 ●043-682-3341
群馬県支社 ●027-335-4100	埼玉県支社 ●049-387-7170	岐阜支社 ●056-273-1881	高松支社 ●087-622-5471	
群馬県支社 ●028-333-7320	千葉県支社 ●043-354-8000	三重支社 ●056-235-0101	福山支社 ●084-958-7340	
栃木県支社 ●0283-48-3844	東京都支社 ●03-3548-0001	京都支社 ●075-948-2863	北伊予支社 ●089-621-8825	
栃木県支社 ●0283-328-0871	東京都支社 ●03-3548-0001	大阪支社 ●072-621-7731	福岡支社 ●092-622-3301	

大府町工場・埼玉工場・神奈川工場・名古屋工場・大宮工場・岡山工場・九州工場

このカタログに記載の価格が予告なしに改定や値上げ等変更することがあります。また、このカタログに記載の価格については、税別価格・標準仕様を指します。特記がある場合はこれを標準仕様として下さい。詳しくは各よりの各営業所へお問い合わせ下さい。

このカタログの発行有効期限は2010年1月までです。お申し込みの際はご確認ください。

エスケー化研のインターネット・ホームページ
http://www.sk-kaken.co.jp

特約販売店

No.0711010-16K1
頒布価格 500円